



BCS-231

橡胶沥青防水涂料



· 产品描述 ·

BCS-231 橡胶沥青防水涂料是以优质石油沥青为基料，高分子橡胶为改性剂，经溶剂溶解配制而成的黑色粘稠状、细腻而均匀胶状液体的一种防水涂料。

· 包装与规格 ·

项目	描述
物理状态	粘稠液体
颜色	黑色
包装形式	塑料桶
包装规格	40kg/ 桶

· 性能指标 ·

产品执行 Q/SY YHF 0108-2017《溶剂型橡胶沥青防水涂料》要求。

检测项目	技术指标	典型值
固体含量	≥ 48%	69%
耐热性	80℃、5h 无流淌、鼓泡、滑移	80℃、5h 无流淌、鼓泡、滑移
低温柔性	-15℃无裂纹	-15℃无裂纹
抗裂性	基层裂缝为 0.3mm，涂膜无裂纹	基层裂缝为 0.3mm，涂膜无裂纹

· 适用范围 ·

适用于一般建筑的屋面工程以及地下工程防水；也适用于屋面以及地下室、墙体等的防潮。

· 产品特点 ·

- 高温不流淌、低温不龟裂，温度适应性好；
- 产品具有良好的粘结性、抗裂性和柔韧性，并耐酸、碱等化学腐蚀，耐霉变，耐候；
- 能在常温下及较低温度下冷施工，操作方便；
- 产品不含苯等有毒溶剂。

· 施工应用 ·

- 参考用量 -

防水层涂膜厚度为 1.0mm 时，理论用量为 (1.6 ~1.7) kg/m²(实际用量视基层情况和涂刷厚度而定)。

- 施工工艺 -

清理基层→细部附加层施工→第一遍涂料施工→第二遍涂料施工→第三遍涂料施工(如需要)→验收→下一工序施工

· 运输与贮存 ·

· 本产品为易燃易爆危险品材料，运输时应注意安全，注意防火，防止雨淋、曝晒、挤压、碰撞，保持包装完好无损并符合运输部门有关规定。

· 产品在存放时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，并远离火源和热源，夏季室温过高时设法降温。

· 在正常运输贮存条件下，贮存期 12 个月。

· 注意事项 ·

· 防水涂料施工时的环境温度最低不得低于 -5℃，预计涂料在初始固化前有雨、雪气候出现时不宜施工。

· 大面积涂刷时，涂刷胶料不易过厚，不能漏刷，涂膜厚度均匀，立面施工时以不流淌、不堆积为宜。

· 施工现场应通风良好，并配备消防器材。

· 平面应用时，为提高成膜质量，建议先封闭基层。建议施工的环境温度范围是 5℃ ~ 35℃。环境温度超过 35℃时，建议停止施工，以避免高温下溶剂快速挥发、造成起泡。

· 质量、安全与环保 ·

请您认真阅读产品安全使用说明书，我们的安全专家非常乐意就安全，健康及环保问题向您提供建议。

· 产品责任 ·

· 以上信息和建议是基于我们的经验提出的，仅供参考，他们不能替代客户自己所做的实验。由于东方雨虹公司及经销商无法控制东方雨虹产品交付后的贮存，搬运及使用条件，因此由于使用不当所引起的质量事故和经济纠纷不能归咎于我们所提供的建议。在任何应用场合，顾客应承担遵守第三方知识产权的义务责任。

· 未经我们同意，不得向第三方提供技术信息。

· 其它信息 ·

信息咨询：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

北京市朝阳区高碑店北路康家园 4 号楼

电话：010-59031700

传真：010-85785519

客服：400-779-1975

网址：www.yuhong.com.cn

